


DakoFlex

Membrana dachowa

Trójwarstwowa membrana do rozwiązania warstwy pod pokryciem. W doborze ważne są odprowadzanie wilgoci i szczelność zakładów.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Trzy warstwy laminowanej włókniny PP
Rolka	50 × 1,50 m
Masa powierzchniowa	135 g/m ²
Sd	0,05 m
Wytrzymałość na rozciąganie	220 / 170 N/50 mm
Odporność na rozdzielanie	130 / 150 N
Temperatura użytkowania	−40 do +80°C

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Pary wartości mechanicznych dotyczą dwóch kierunków badania. Karta źródłowa ma datę 03/2018 — aktualność wariantu potwierdzić przed zamówieniem.

MONTAŻ I DOBÓR

Łączyć zakłady zgodnie z instrukcją, wykorzystując samoprzylepną warstwę butylową. Sprawdzić rozwiązania przy przejściach, okapie i kalenicy.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-dakoflex-fr.pdf · dostęp 14.09.2026