


dB Strip F900

Filcowa taśma na legary

Sprężyste przekładki stosowane w miejscach podparcia płyt drewnopochodnych. Dobór wymaga sprawdzenia nacisku na powierzchnię podparcia.



PARAMETRY DO DOBORU

Materiał	Włókna tekstylne z recyklingu i tkanina PP
Grubość pod naciskiem	≥ 6 mm przy 2 kPa; ≥ 4 mm przy 30 kPa
Rolka	25 m × 10 cm; około 2,25 kg
Masa powierzchniowa	Okolo 900 g/m ²
Sztywność dynamiczna s'	63 MN/m ³
Opakowanie	5 rolek w kartonie

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Grubość zależy od obciążenia. Wartości przy 2 kPa i 30 kPa nie są zamienne.

MONTAŻ I DOBÓR

Mocować na legarach klejem lub zszywkami zgodnie z instrukcją. Następnie montować płyty z uwzględnieniem szczegółów akustycznych połączeń.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-db-strip-f900-fr.pdf · dostęp 14.09.2026