


DeltaFiber 40

Włókniste wypełnienie akustyczno-ciepłne

Do wypełniania przestrzeni w lekkich przegrodach. Dobór opieramy na grubości pustki, układzie okładzin i wymaganym efekcie.



PARAMETRY DO DOBORU

Materiał	PET, 70% surowca z recyklingu
Grubość / gęstość	Około 40 mm / 25 kg/m ³
Formaty płyt	45 × 120 cm lub 60 × 120 cm
Pochłanianie α_w	0,60
λ / R	0,039 W/(m·K) / 1,05 m ² K/W
Temperatura użytkowania	−40 do +110°C

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

α_w opisuje pochłanianie dźwięku; nie jest wskaźnikiem izolacyjności R_w ściany.

MONTAŻ I DOBÓR

Wypełnić zaprojektowaną przestrzeń bez niekontrolowanej kompresji i szczelin. Rozwiązanie połączeń oraz wymagania ogniowe ustala się dla całej przegrody.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-deltafiber-40-fr.pdf · dostęp 14.09.2026