

Fibril

Włókna do jastrychu

Dodatek do mieszanki jastrychowej. Ilość i sposób zastosowania należy uzgodnić z wykonawcą oraz projektantem warstwy podłogowej.



PARAMETRY DO DOBORU

Materiał	Polipropylen
Długość włókna	Okolo 18 mm
Gęstość	910 kg/m ³
Wytrzymałość na rozciąganie	>300 MPa
Dawkowanie	900 g/m ³
Opakowanie	20 kg lub 15 saszetek po 900 g

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Dawkowanie pochodzi z karty producenta. Włókna nie stanowią automatycznego zamiennika zbrojenia konstrukcyjnego.

MONTAŻ I DOBÓR

Zapewnić równomierne rozproszenie; producent wskazuje około 5 minut mieszania. Wymagane zbrojenie, grubość jastrychu i dylatacje ustala projekt.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-fibril-fr.pdf · dostęp 14.09.2026