


insulit 4+2

Cienka warstwa pod jastrychem

Podkład piankowo-filcowy dla podłogi pływającej. Ograniczona wysokość zabudowy nie zwalnia z zaprojektowania obrzeży i przejść instalacyjnych.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Pianka ≥ 2 mm oraz filc ≥ 4 mm
Grubość	≥ 6 mm przy 1,5 kPa
Rolka	50 × 1,5 m; około 18 kg
ΔL_w	26 dB — układ A; 35 dB — układ B
Sztywność dynamiczna $s't$	10 MN/m ³
Opór cieplny R	0,19 m ² K/W

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Badanie A: jastrych 60 mm. Badanie B: jastrych 60 mm i styrobeton 50 mm. Wyższego wyniku nie należy przypisywać samej membranie.

MONTAŻ I DOBÓR

Instrukcja wskazuje minimum 50 mm jastrychu cementowego; badanie akustyczne wykonano przy 60 mm. Uszczelnić styki i zachować obwodowe odsprężenie.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulit-4-2-fr.pdf · dostęp 14.09.2026