


insulit 55+

Elastyczny podkład z pianki sieciowanej

Do warstwy oddzielającej w podłodze pływającej. Możliwy układ pojedynczy lub podwójny wymaga sprawdzenia wysokości oraz szczegółów wykonawczych.



PARAMETRY DO DOBORU

Grubość	Około 5,5 mm przy 1,5 kPa
Rolka	50 × 1,1 m = 55 m ²
Masa powierzchniowa	Około 150 g/m ²
ΔLw	22 dB — jedna warstwa; 24 dB — dwie
s't	61 / 39 MN/m ³ — jedna / dwie warstwy
R	0,15 / 0,30 m ² K/W — jedna / dwie warstwy

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Podane wyniki ΔLw dotyczą jastrychu cementowego 60 mm. Dwie warstwy układa się krzyżowo. Inne układy mogą dawać inne wyniki.

MONTAŻ I DOBÓR

Przed wylaniem jastrychu sprawdzić szczelność izolacji oraz brak sztywnych mostków przy ścianach i instalacjach.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulit-55-fr.pdf · dostęp 14.09.2026