


insulit Bi+8

Izolacja dźwięków uderzeniowych

Dwuwarstwowy podkład do oddzielenia jastrychu od stropu. Pomagamy dobrać go do dostępnej wysokości i obciążenia podłogi.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Pianka poliolefinowa $\geq 3,5$ mm i filc ≥ 5 mm
Grubość	$\geq 8,5$ mm przy 1,5 kPa
Rolka	30 × 1,5 m; około 15 kg
ΔL_w	28 dB
Sztywność dynamiczna $s't$	7 MN/m ³
Opór cieplny R	0,24 m ² K/W

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wynik ΔL_w podano dla badanej konstrukcji bez warstwy wyrównawczej.

MONTAŻ I DOBÓR

Łączyć pasy szczelnie taśmą i oddzielić jastrych od ścian oraz przejść instalacyjnych. Jastrych cementowy minimum 60 mm.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulit-bi-8-fr.pdf · dostęp 14.09.2026