


insulit Bi+9

Podłogi pływające o podwyższonych wymaganiach

Warstwa sprężysta pod jastrychem pomaga ograniczyć przenoszenie odgłosów kroków. Wybór wariantu powinien uwzględnić cały przekrój stropu.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Folia metalizowana, pianka PE-EVA i filc
Grubość deklarowana	≥ 10 mm przy 1,5 kPa
Rolka	30 × 1,5 m; około 18 kg
ΔL_w	30 dB — układ A; 34 dB — układ B
Sztywność dynamiczna $s't$	5 MN/m ³
Opór cieplny R	0,30 m ² K/W

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

A: jastrych 60 mm. B: jastrych 60 mm i warstwa styrobetonu 50 mm. Litery oznaczają konfiguracje badania, nie korekcję częstotliwościową A.

MONTAŻ I DOBÓR

Zachować ciągłość izolacji i zakładów. Jastrych cementowy minimum 60 mm; szczegóły dylatacji i instalacji trzeba skoordynować z projektem.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulit-bi-9-fr.pdf · dostęp 14.09.2026