


insulPano HF 35

Izolacja pod ogrzewanie podłogowe

Panel łączy warstwę sprężystą i izolację cieplną pod jastrychem. Dobór zaczynamy od dostępnej wysokości podłogi i układu ogrzewania.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Polistyren akustyczny, filc PET, membrana PP
Grubość	35 mm $\pm 5\%$ przy 2 kPa
Wymiary	2 x 1 m; po złożeniu 1 x 1 m
$\Delta L_w / L_{n,r,w}$	35 dB / 43 dB
Sztywność dynamiczna $s't$	5 MN/m ³
λ / R	0,038 W/(m·K) / 0,90 m ² K/W

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wynik akustyczny dotyczy badania na stropie bez warstwy wyrównawczej, pod jastrychem cementowym 60 mm.

MONTAŻ I DOBÓR

Podłoże musi być równe. Połączenia paneli uszczelnia się, a obrzeża oddziela od ścian. Karta producenta wskazuje minimum 60 mm jastrychu cementowego lub 50 mm jastrychu płynnego; wymagania systemu ogrzewania należy sprawdzić oddzielnie.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulpano-fr.pdf · dostęp 14.09.2026