


insulTop 15

Izolacja cieplna pod jastrychem

Pianka do budowania oporu cieplnego podłogi. Nie należy przypisywać jej nieudokumentowanego wskaźnika poprawy izolacyjności akustycznej.



PARAMETRY DO DOBORU

Materiał	Fizycznie sieciowana pianka poliolefinowa
Grubość	15 mm
Rolka	25 × 1 m
λ	0,0356 W/(m·K)
R	0,42 m ² K/W; dwie warstwy 0,84 m ² K/W
Ściśnięcie	4% przy 5 kPa; tolerancja 10%

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Opór cieplny dotyczy wskazanej liczby warstw materiału. Opór całej podłogi oblicza projektant.

MONTAŻ I DOBÓR

Układać na styk i uszczelnić połączenia. Przy dwóch warstwach przesunąć połączenia. Instrukcja przewiduje zbrojony jastrych około 80 mm oraz izolację brzegową.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulco-15-fr.pdf · dostęp 14.09.2026