

insulWood

Odsprężenie podłogi drewnianej

Warstwa pod suchy układ podłogi na stropie drewnianym. Wycena i dobór wymagają informacji o płytach, belkach oraz układzie sufitu poniżej.



PARAMETRY DO DOBORU

Budowa	Folia LDPE, pianka poliolefinowa, filc PET
Grubość	Okolo 7 mm przy 500 Pa
Rolka	20 × 1 m
Masa powierzchniowa	Okolo 650 g/m ²
Sztywność dynamiczna s't	5 MN/m ³
Zakład	Okolo 5 cm

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Dokumentacja pokazuje wyniki zależne od częstotliwości dla konkretnego stropu drewnianego; nie podaje jednej uniwersalnej wartości ΔL_w .

MONTAŻ I DOBÓR

Zachować szczelne zakłady oraz oddzielenie płyt od ścian. Sprawdzić obciążenie użytkowe i rozwiązanie połączeń, aby nie zewrzeć warstwy sprężystej.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Insulco. Opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora, nie oficjalne tłumaczenie ani instrukcja montażu.

Źródło: insulco-insulwood-fr.pdf · dostęp 14.09.2026