

AL / roofing insulation

Izolacja cieplna i dachy

Izolacja dachowa z pianki PE i warstwą aluminiową.

PARAMETRY I WYKONANIA

Grubości	3 / 5 / 10 mm
Gęstość	30 kg/m ³
λ przy 10°C	0,0367 W/(m·K)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	12 918

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

μ jest współczynnikiem oporu dyfuzyjnego, a nie grubością równoważnej warstwy powietrza S_d . Opór cieplny przegrody refleksyjnej zależy również od szczelin.

DOBÓR I MONTAŻ

Prześlij pełny przekrój dachu. Zaprojektuj szczeliny powietrzne, wentylację, zakłady i połączenia przy przejściach.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / AL / roofing insulation (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026