


HIGH TEMP

Izolacja instalacji

Otuliny do instalacji o podwyższonej temperaturze, z pianki i włókniny poliestrowej. Wariant dobieramy do średnicy przewodu, grubości izolacji i warunków pracy.



PARAMETRY I WYKONANIA

Budowa	Usieciowana pianka PE i włóknina poliestrowa
Temperatura pracy / krótkotrwała	150 / 180°C
λ przy 10°C	0,0359 W/(m·K), materiał zespolony
Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ	> 7000
Grubość 13 mm - średnice wewnętrzne	18 / 22 / 28 mm
Grubość 20 mm - średnice wewnętrzne	18 / 22 / 28 / 35 / 42 mm
Długość odcinka	2 m

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

150°C to temperatura robocza, a 180°C jest wartością krótkotrwałą. Współczynnik λ odnosi się do materiału zespolonego przy 10°C.

DOBÓR I MONTAŻ

Podaj średnicę przewodu, temperaturę stałą i szczytową oraz warunki ekspozycji. Sprawdź sposób wykonania złączy i ochrony zewnętrznej.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / HIGH TEMP (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026