

ISOLMASS 3 TECH FR

Izolacja akustyczna

Materiał z ciężką warstwą poliolefinową i włókniną PET do izolacji przewodów kanalizacyjnych. Włóknina przylega do rury; połączenia wymagają uszczelnienia i mechanicznego zabezpieczenia.

PARAMETRY I WYKONANIA

Warstwa ciężka	3 kg/m ² ; grubość 1,5 mm
Warstwa PET	12 mm
Format	Arkusze 1 × 2 m
Wykończenie opcjonalne	Wzmocniona folia aluminiowa ALUNET
ΔL_{an} przy przepływie 0,5 / 1 / 2 / 4 l/s	12,8 / 11,3 / 10,6 / 10,2 dB(A), badana instalacja wg EN 14366

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

ΔL_{an} dotyczy ograniczenia poziomu dźwięku powietrznego badanej instalacji według EN 14366. Nie jest wskaźnikiem ΔL_w podłogi ani gwarancją poziomu hałasu w budynku.

DOBÓR I MONTAŻ

Układać włókniną PET do rury. Owinąć przewód, uszczelnić styki taśmą i zamocować mechanicznie pasami lub obejmami zgodnie z instrukcją.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / ISOLMASS 3 TECH FR (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026