

NAVYCELL

Zastosowania specjalistyczne

Samoprzylepna pianka PE z warstwą aluminiową do izolacji kanałów, przewodów i urządzeń na jednostkach pływających. Dobór wymaga potwierdzenia dokumentacji dla konkretnego zastosowania morskiego.

PARAMETRY I WYKONANIA

Budowa	Usieciowana pianka PE, aluminium 20 µm, klej
Grubości / gęstość	3-32 mm / 30 kg/m ³
λ przy 0 / 23 / 40°C	0,037 / 0,040 / 0,042 W/(m·K)
Współczynnik µ	≥15 000
Temperatury bez obciążenia	-80 do +95°C
Temperatury z obciążeniem	-40 do +95°C
Napężenie przy 25 / 50% ściśnięcia	35 / 95 kPa
Oznaczenie w źródle	MED/3.18d - zakres do potwierdzenia

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Zakres temperatur zależy od występowania obciążeń mechanicznych. Zastosowanie morskie wymaga aktualnego dokumentu MED dla wskazanego wariantu i sposobu użycia.

DOBÓR I MONTAŻ

Podaj typ instalacji, temperatury, obciążenia i wymagania jednostki pływającej. Zweryfikuj zakres dokumentów wyrobu oraz szczelność izolacji.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / NAVYCELL (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026