

Trosil

Rozwiązania podłogowe

Warstwa sprężysta z usieciowanej pianki PE pod jastrych pływaką. Ogranicza przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Dostępne grubości należy dopasować do obciążenia i projektu podłogi.



PARAMETRY I WYKONANIA

Materiał	Chemicznie usieciowana pianka PE
Grubości	4 / 5 / 10 mm
Gęstość pianki	30 kg/m ³
λ pianki przy 10°C	0,0359 W/(m·K)
s't dla 4 / 5 / 10 mm	73 / 52 / 19 MN/m ³
ΔLw dla 4 / 5 / 10 mm	28 / 28 / 36 dB - wyniki odpowiednich układów badanych

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Wartości ΔLw dotyczą odpowiednich układów badanych, nie samej pianki. Do prognozy wyniku w budynku potrzebne są przekrój stropu i raport badania.

DOBÓR I MONTAŻ

Prześlij przekrój stropu i parametry jastrychu. Wykonaj ciągłą warstwę sprężystą oraz izolację obwodową bez sztywnych mostków.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Trosil (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026