

Trosil Tech

Rozwiązania podłogowe

Podkład pod jastrych z usieciowanej pianki PE połączonej z włókniną poliestrową. Dobieramy układ z uwzględnieniem sztywności dynamicznej i detali obwodowych.



PARAMETRY I WYKONANIA

Budowa	Usieciowana pianka PE i włóknina poliestrowa
Grubość	10 mm
Gęstość samej pianki	30 kg/m ³
λ samej pianki przy 10°C	0,0359 W/(m·K)
Sztywność dynamiczna s't	9 MN/m ³
ΔLw	33 dB w badanym układzie

JAK ODCZYTYWAĆ DANE

Gęstość i λ dotyczą samej pianki PE. ΔLw opisuje wynik badanego układu podłogowego, a nie gwarantowaną poprawę w dowolnym stropie.

DOBÓR I MONTAŻ

Uzgodnij grubość oraz obciążenie jastrychu i detale instalacyjne. Zaplanuj szczelne połączenia i oddzielenie posadzki od elementów pionowych.

Dobierz rozwiązanie do swojego projektu

biuro@przybylakustyka.pl | cichapodloga.pl

Przybył Akustyka sp. z o.o. · ul. Młyńska 10, 62-006 Kobylnica

Producent: Trocellen. Autorskie opracowanie Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji producenta. Polska karta dystrybutora; nie zastępuje deklaracji, raportów ani instrukcji montażu.

Źródło: Trocellen / Trosil Tech (odnośnik) · weryfikacja 14.09.2026